

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

20.07.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 7 月 3 日

REC'D 10 SEP 2004

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 1 9 1 4 1 6
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 1 9 1 4 1 6]

WIPO PCT


出 願 人
Applicant(s): ダイキン工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 8 月 2 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願

【整理番号】 YK03-1001

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C08F 2/26

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社
淀川製作所内

【氏名】 中谷 英樹

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社
淀川製作所内

【氏名】 藪 忠洋

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社
淀川製作所内

【氏名】 塚本 充郎

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社
淀川製作所内

【氏名】 乙井 健治

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社
淀川製作所内

【氏名】 平賀 義之

【特許出願人】

【識別番号】 000002853

【氏名又は名称】 ダイキン工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100086586

【弁理士】

【氏名又は名称】 安富 康男

【選任した代理人】

【識別番号】 100115820

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡辺 みのり

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 033891

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0006907

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 処理対象物精製方法及び凝集体製造方法

【特許請求の範囲】


【請求項 1】 フッ素含有界面活性剤を含有している処理対象物に物質〔A〕を接させることにより前記フッ素含有界面活性剤の除去処理を行うことよりなる処理対象物精製方法であって、

前記物質〔A〕は、標準状態（10⁵Pa、0℃）において気体であるものである


ことを特徴とする処理対象物精製方法。

【請求項 2】 フッ素含有界面活性剤は、1分子あたりの炭素数が38個以下であるフッ素含有化合物からなるものである請求項 1 記載の処理対象物精製方法。

【請求項 3】 フッ素含有化合物は、下記一般式（1）



（式中、Yは、H又はFを表す。x1は、4～13の整数を表し、y1は、0～3の整数を表す。Aは、-SO₃M又は-COOMを表し、Mは、H、NH₄、Li、Na又はKを表す。）で表されるエーテル酸素を有しないアニオン性化合物、又は、下記一般式（2）



（式中、x2は、1～5の整数を表し、y2は、0～10の整数を表す。Xは、F又はCF₃を表す。Aは、-SO₃M又は-COOMを表し、Mは、H、NH₄、Li、Na又はKを表す。）で表されるエーテル酸素を有するアニオン性化合物である請求項 2 記載の処理対象物精製方法。

【請求項 4】 物質〔A〕は、二酸化炭素である請求項 1、2 又は 3 記載の処理対象物精製方法。

【請求項 5】 フッ素含有界面活性剤の除去処理は、20℃以上の温度において4MPa以上の圧力下に行うものである請求項 4 記載の処理対象物精製方法。

【請求項 6】 フッ素含有界面活性剤の除去処理は、二酸化炭素の臨界温度以上の温度において二酸化炭素の臨界圧力以上の圧力下に行うものである請求項 4 記載の処理対象物精製方法。

【請求項 7】 処理対象物は、更に、ポリマーと水とを含有しているものである請求項 1、2、3、4、5 又は 6 記載の処理対象物精製方法。

【請求項 8】 処理対象物は、更に、ポリマーを含有しているものであり、前記処理対象物は、実質的に水を含有しないものである請求項 1、2、3、4、5 又は 6 記載の処理対象物精製方法。

【請求項 9】 ポリマーは、フルオロポリマーである請求項 7 又は 8 記載の処理対象物精製方法。

【請求項 10】 フルオロポリマーは、ポリテトラフルオロエチレン重合体である請求項 9 記載の処理対象物精製方法。

【請求項 11】 処理対象物は、更に、水を含有しているものであり、前記処理対象物は、実質的にポリマーを含有しないものである請求項 1、2、3、4、5 又は 6 記載の処理対象物精製方法。

【請求項 12】 請求項 7、8、9 又は 10 記載の処理対象物精製方法を用いてポリマーからなる凝集体を製造することを特徴とする凝集体製造方法。

【請求項 13】 請求項 11 記載の処理対象物精製方法を用いてフッ素含有界面活性剤の含有率を低減させたフッ素含有界面活性剤低減水を調製することを特徴とするフッ素含有界面活性剤低減水調製方法。

【請求項 14】 ポリマーからなる凝集体を製造するための凝集体製造方法であって、

前記凝集体製造方法は、前記ポリマーからなる粒子が分散している水性分散体に物質 [A] を接させることにより前記水性分散体の凝析処理を行う工程を有するものであり、

前記物質 [A] は、標準状態 (10^5 Pa 、 0°C) において気体であるものである

ことを特徴とする凝集体製造方法。

【請求項 15】 水性分散体の凝析処理は、特定の処理温度 ($T^\circ \text{C}$) において特定の処理圧力 ($P \text{ Pa}$) 下に行うものであり、

前記特定の処理温度 ($T^\circ \text{C}$) と、物質 [A] の臨界温度 ($T_c^\circ \text{C}$) との比 ($T/$

T_c) が 0.8 以上であり、

前記特定の処理圧力 (P/P_a) と、前記物質 [A] の臨界圧力 (P_c/P_a) との比 (P/P_c) が 0.8 以上である請求項 14 記載の凝集体製造方法。

【請求項 16】 特定の処理温度 (T) は、物質 [A] の臨界温度 (T_c) 以上の温度であり、

特定の処理圧力 (P) は、前記物質 [A] の臨界圧力 (P_c) 以上の圧力である請求項 15 記載の凝集体製造方法。

【請求項 17】 ポリマーは、フルオロポリマーである請求項 14、15 又は 16 記載の凝集体製造方法。

【請求項 18】 フルオロポリマーは、ポリテトラフルオロエチレン重合体である請求項 17 記載の凝集体製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、処理対象物精製方法及び凝集体製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

フッ素含有界面活性剤は、ポリマー等の乳化重合の乳化剤、凝析安定剤として利用されてきた。近時、製品中におけるフッ素含有界面活性剤の含有率の低減について盛んに開発されており、例えば、水溶液中のフッ素含有界面活性剤を回収する方法として、逆浸透膜法（例えば、特許文献 1 参照。）、イオン交換膜法（例えば、特許文献 2 参照。）等が検討されてきた。しかしながら、これらの膜を用いる方法は、未凝析ポリマーを含むフッ素含有界面活性剤溶液を処理すると、膜が汚染されやすく、その度に膜の交換が必要となり、コスト面に問題があった。

【0003】

ポリマーは、乳化重合等により水性分散体として得ることができるが、粉末等に製品化するための凝析方法としては、従来、この水性分散体に電解質、水溶性有機溶剤等の凝析助剤を添加して攪拌することにより、凝析する方法が確立され、長年行われてきた。

【0004】

【特許文献1】

特開 2002-58966 号公報

【特許文献2】

特開 2002-59160 号公報

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、上記現状に鑑み、フッ素含有界面活性剤を含有している処理対象物からフッ素含有界面活性剤を除去する方法、及び、水性分散体からポリマーからなる凝集体を製造する方法を提供することにより、後者の方法は、新規の凝析方法を用いることによる方法を含む。

【0006】

【課題を解決するための手段】

本発明は、フッ素含有界面活性剤を含有している処理対象物に物質〔A〕を接させることにより上記フッ素含有界面活性剤の除去処理を行うことによりなる処理対象物精製方法であって、上記物質〔A〕は、標準状態（10⁵Pa、0℃）において気体であるものであることを特徴とする処理対象物精製方法である。

本発明は、上記処理対象物精製方法を用いてポリマーからなる凝集体を製造することを特徴とする凝集体製造方法である。

本発明は、上記処理対象物精製方法を用いてフッ素含有界面活性剤の含有率を低減させたフッ素含有界面活性剤低減水を調製することを特徴とするフッ素含有界面活性剤低減水調製方法である。

本発明は、ポリマーからなる凝集体を製造するための凝集体製造方法であって、上記凝集体製造方法は、上記ポリマーからなる粒子が分散している水性分散体に物質〔A〕を接させることにより上記水性分散体の凝析処理を行う工程を有するものであり、上記物質〔A〕は、標準状態（10⁵Pa、0℃）において気体であるものであることを特徴とする凝集体製造方法である。

以下に本発明を詳細に説明する。

【0007】

本発明の処理対象物精製方法は、フッ素含有界面活性剤を含有している処理対象物に物質〔A〕を接させることにより上記フッ素含有界面活性剤の除去処理を行うことよりなるものである。

【0008】

上記処理対象物は、上記除去処理において物質〔A〕を接させる対象となるものである。上記処理対象物は、20℃、10⁵Paのような常温常圧において、固体であってもよいし、液体であってもよい。

上記処理対象物は、フッ素含有界面活性剤を含有しているものである。


【0009】

上記フッ素含有界面活性剤は、分子構造内にフッ素原子を有し、ミセル形成能更に親水基と疎水基とを有するものである。


上記フッ素含有界面活性剤は、1分子あたりの炭素数が38個以下であるフッ素含有化合物からなるものであることが好ましい。1分子あたりの炭素数が38個を超えると界面活性剤能が低下する場合がある。上記1分子あたりの炭素数のより好ましい上限は、14個、更に好ましい上限は10個であり、好ましい下限は4個、より好ましい下限は6個である。上記1分子あたりの炭素数は、8個が好ましい。上記フッ素含有化合物は、ヘテロ原子を含むものであってもよい。本明細書において、上記「ヘテロ原子」は、炭素でも水素でもない原子であり、上記原子としては、例えば、酸素、窒素、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等が挙げられる。上記酸素原子は、エーテル結合を形成しているものであってもよい。

【0010】

上記フッ素含有化合物は、下記一般式(1)



(式中、Yは、H又はFを表す。x₁は、4～13の整数を、y₁は、0～3の整数を表す。Aは、-SO₃M又は-COOMを表し、Mは、H、NH₄、Li、Na又はKを表す。)で表されるエーテル酸素を有しないアニオン性化合物、又は、下記一般式(2)




(式中、x₂は、1～5の整数を、y₂は、0～10の整数を表す。Xは、F又

は CF_3 を表す。A は、上記の通り。) で表されるエーテル酸素を有するアニオン性化合物であることが好ましい。

【0011】

上記エーテル酸素を有しないアニオン性化合物としては、下記一般式 (1 a)




(式中、 $x3$ は、6～10 の整数を表し、 $y3$ は、0～2 の整数を表す。Y 及び A は、上記の通り。) で表される化合物がより好ましく、下記一般式 (1 b)




(式中、 $x4$ は、6～10 の整数を表す。Y 及び A は、上記の通り。) で表される化合物であることが更に好ましい。

【0012】

上記エーテル酸素を有するアニオン性化合物としては、下記一般式 (2 a)



(式中、 $x5$ は、1～5 の整数を、 $y4$ は、0～3 の整数を表す。X 及び M は、上記の通り。) で表される化合物がより好ましく、下記一般式 (2 b)



(式中、 $x6$ は、1～3 の整数を、 $y5$ は、0～3 の整数を表す。M は、上記の通り。) で表される化合物が更に好ましい。

上記 M は、フルオロポリマーから容易に除去しうる点で、 NH_4 が好ましい。

【0013】

本発明において、上記フッ素含有界面活性剤としては特に限定されず、例えば、水性媒体中におけるラジカル重合によりポリマーを得るに際し、乳化剤として上記水性媒体中に存在させたものであってもよい。上記ラジカル重合としては、乳化重合、懸濁重合等が挙げられるが、乳化重合が好ましい。上記水性媒体は、重合を行わせる反応媒体であって、水を含む液体を意味する。上記水性媒体は、水を含むものであれば特に限定されず、水と、例えば、アルコール、エーテル、ケトン等のフッ素非含有有機溶媒、及び／又は、沸点が 40°C 以下であるフッ素含有有機溶媒とを含むものであってもよい。例えば、懸濁重合を行うとき、 $\text{C}31$

8等のフッ素含有有機溶媒を用いることができる。

【0014】

本発明の処理対象物精製方法における処理対象物は、上記フッ素含有界面活性剤と、更に、ポリマーと水とを含有しているものであってもよい。上記フッ素含有界面活性剤とポリマーと水とからなる処理対象物（以下、「処理対象物（1）」ということがある。）としては、例えば、水からなる水性媒体中に上記ポリマーが上記フッ素含有界面活性剤の存在下に分散している水性分散体等が挙げられる。本明細書において、上記処理対象物（1）並びに後述の処理対象物（2）及び処理対象物（3）のように（1）、（2）又は（3）を付すことなく単に「処理対象物」というときは、特に別の記載をしない限り、上記処理対象物（1）、処理対象物（2）又は処理対象物（3）を区別することなくこれら3つを含む概念である。

【0015】

上記水性分散体としては、上述の水性媒体中においてフッ素含有界面活性剤の存在下にラジカル重合を行うことにより得られたポリマーからなる粒子（一次粒子）が上記フッ素含有界面活性剤の存在下に上記水性媒体中に分散している水性分散体（以下、「水性分散体（1）」ということがある。）等が挙げられる。この水性分散体は、通常、更に凝析、濃縮等の操作を行うが、上記一次粒子は、上記凝析、濃縮等の操作により、通常、凝集して粒子径が増大した粒子（二次粒子）を形成する。上記処理対象物（1）としては、上記凝析、濃縮等の操作を行う前の水性分散体（1）であってよいが、フッ素含有界面活性剤の除去効率等の点で、上記凝析、濃縮等の操作を行った後の水性分散体（以下、「水性分散体（2）」ということがある。）が好ましい。上記凝析の方法としては特に限定されず、例えば、電解質、水溶性有機溶剤等の凝析助剤を添加する、酸を添加する等の従来公知の方法等が挙げられる。

【0016】

上記処理対象物は、また、上記フッ素含有界面活性剤と、更に、ポリマーとを含有しているものであり、上記処理対象物は、実質的に水を含有していないものであってもよい。

本明細書において、上記「実質的に水を含有していない」とは、ポリマーとフッ素含有界面活性剤との合計質量に対する水の含有量が、好ましくは、50%以下、より好ましくは、10%以下、更に好ましくは、1%以下であることを意味する。上記フッ素含有界面活性剤とポリマーとからなり実質的に水を含有していない処理対象物（以下、「処理対象物（2）」ということがある。）としては、例えば、上記ポリマーからなる粉末であって、上記フッ素含有界面活性剤が混在しているもの等が挙げられる。

【0017】

上記粉末は、上述の水性分散体（2）から取り出して得られる湿潤粉末であってもよいし、上記湿潤粉末を乾燥して得られる乾燥粉末であってもよい。上記粉末は、凝析、濃縮等の操作を行った後の水性分散体（2）から得られるものであり、上記凝析、濃縮等の操作により形成された二次粒子からなるものである。

【0018】

上記処理対象物（1）及び処理対象物（2）におけるポリマーは、フルオロポリマーであることが好ましい。

上記フルオロポリマーがエラストマー性である場合、本発明における処理対象物は、通常、上記二次粒子が水性媒体中に存在しているもの、即ち、上記処理対象物（1）として本発明を適用することができる。上記フルオロポリマーが樹脂状である場合、本発明における処理対象物は、二次粒子が水性媒体中に存在しているものであってもよいし、二次粒子からなる粉末であってもよく、即ち、その何れであるかに応じて上記処理対象物（1）又は上記処理対象物（2）として本発明を適用することができる。

【0019】

本明細書において、上記「フルオロポリマー」は、炭素原子に結合しているフッ素原子を有する重合体である。本発明において、上記フルオロポリマーは、フッ素含有単量体の1種又は2種以上を重合することにより得られるものであるが、フッ素原子を有しない非フッ素系の単量体をも共重合させて得られるものであってもよい。上記「フッ素含有単量体」は、炭素原子に結合しているフッ素原子を少なくとも1個有する単量体である。上記フルオロポリマーについては、後述す

る。

【0020】

上記処理対象物は、また、上記フッ素含有界面活性剤と、更に、水を含有しているものであり、上記処理対象物は、実質的に上述したポリマーを含有しないものであってもよい。

上記フッ素含有界面活性剤と水とからなり、実質的に上述したポリマーを含有しない処理対象物（以下、「処理対象物（3）」ということがある。）としては、例えば、フッ素含有界面活性剤によって水中に分散しているポリマーを、凝析させた後の上澄み液であってよいし、単にフッ素含有界面活性剤を水に溶解して得られたフッ素含有界面活性剤溶液であってよい。前者の上澄み液としては、例えば、上述の水性分散体（1）に対し凝析操作を行うことにより得られる上澄み液等が挙げられる。

【0021】

本発明の処理対象物精製方法は、上記処理対象物に物質〔A〕を接させることにより、フッ素含有界面活性剤の除去処理を行うことよりなるものである。

上記フッ素含有界面活性剤の除去処理は、処理対象物に含有されているフッ素含有界面活性剤の一部又は全部を上記処理対象物から除去するための処理である。

上記フッ素含有界面活性剤の除去処理は、処理対象物に物質〔A〕を接させることにより行うものであり、フッ素含有界面活性剤は、物質〔A〕に溶解させ抽出し、物質〔A〕とともに処理対象物から分離させることにより、上記処理対象物から除去されることとなる。上記フッ素含有界面活性剤の除去処理の方法としては特に限定されず、図1の模式図に示すような回分式の装置を用いて行ってもよいし、フッ素含有界面活性剤を抽出した後、物質〔A〕と分離し、物質〔A〕を再度除去処理に用いる半流通式装置を用いて行ってもよい。

【0022】

上記物質〔A〕は、標準状態（ 10^5 Pa、 0°C ）において気体であるものである。

上記標準状態は、物性値を定めるための基準となる温度及び圧力で規定される状態である。

上記物質〔A〕としては、例えば、エタン、プロパン、一酸化二窒素、アンモニア、フロロホルム等のフロン、二酸化炭素等が挙げられ、なかでも、化学的に安定で、安価であり比較的低温低圧で超臨界状態を実現することができる点で、二酸化炭素が好ましい。

二酸化炭素は、上記標準状態（ 10^5 Pa 、 0°C ）において液体である物質、例えば、有機溶媒、水等の液体溶媒とは異なり、温度と圧力との2変数を変えることにより密度等の溶媒物性を幅広く制御することができる。

また二酸化炭素は、無毒であるので、環境調和型溶媒として好適である。

【0023】

フッ素含有界面活性剤の除去処理の過程において、処理対象物が水を含有しているものである場合、上記二酸化炭素は、水に溶解して上記処理対象物が酸性の水溶液となり、例えば、パーフルオロオクタン酸アンモニウム〔APFO〕等の塩型のフッ素含有界面活性剤は、比較的抽出されやすいパーフルオロオクタン酸〔PFOA〕に変換されていると考えられる。

【0024】

上記フッ素含有界面活性剤の除去処理は、物質〔A〕として二酸化炭素を用いる場合、上記二酸化炭素が気体である処理温度と処理圧力において、二酸化炭素を接させることにより行うものであってもよいが、生産性や効率の点で、 20°C 以上の温度において 4 MPa 以上の圧力下に行うものであることが好ましく、二酸化炭素の臨界温度以上の温度において二酸化炭素の臨界圧力以上の圧力下に行うものであることがより好ましい。上記二酸化炭素の臨界温度は、 31.1°C 、臨界圧力は、 7.38 MPa である。

【0025】

フッ素含有界面活性剤の除去処理に要する二酸化炭素の量は、図2及び図3のグラフに示すように二酸化炭素の消費量に対してフッ素含有界面活性剤の濃度が指数関数的に減少する関係があることから、目安としてはフッ素含有界面活性剤の濃度をX倍率に希釈するために、X倍量の二酸化炭素を要するとみればよい。

【0026】

図4のグラフに示すように、縦軸を、二酸化炭素消費量、横軸を、二酸化炭素消

費量をフッ素含有界面活性剤の量で除した無次元量、として整理すると、一般的に超臨界二酸化炭素を用いた抽出では抽出物の量は上記無次元量が50～60となったところでほぼ平衡に達する。本明細書において、上記「平衡」に達した状態は、二酸化炭素の消費量を増やしてもフッ素含有界面活性剤の濃度が低下しなくなった状態である。

【0027】

フッ素含有界面活性剤の除去処理に要する二酸化炭素の量は、処理対象物によって変わり、例えば、処理対象物が上述のポリマーと水とからなる水性分散体である場合、上述の実質的にポリマーを含有しないフッ素含有界面活性剤の溶液よりも、平衡に達するまでに要する二酸化炭素の消費量が少ない傾向がある。この傾向は、二酸化炭素によりポリマーが凝析しやすく、この凝析粒子に吸着する等して、水中に存在していたフッ素含有界面活性剤が処理対象物から除去されやすくなることによると考えられる。

【0028】

本発明の凝集体製造方法は、上記処理対象物精製方法を用いてポリマーからなる凝集体を製造することを特徴とするものである。本明細書において、上記処理対象物精製方法を用いる本発明の凝集体製造方法を、以下、本発明の「凝集体製造方法（１）」ということがある。

【0029】

本発明の凝集体製造方法（１）は、上記処理対象物精製方法として処理対象物（１）又は処理対象物（２）を用いるものである。上記処理対象物（１）としては、上述のポリマーからなる一次粒子がフッ素含有界面活性剤の存在下に水性媒体中に分散している水性分散体（１）であってもよいが、上述の水性分散体（２）が好ましい。上記処理対象物（２）としては、上述のポリマーからなる粉末であって、フッ素含有界面活性剤が混在しているものが好ましい。

【0030】

本発明の凝集体製造方法（１）は、上記処理対象物（１）又は処理対象物（２）に上述の物質〔Ａ〕を接させて上述のフッ素含有界面活性剤の除去処理を行うことにより、ポリマーからなる凝集体（以下、「ポリマー凝集体」という。）を製

造するものである。上記物質〔A〕としては、本発明の処理対象物精製方法におけるものと同様、二酸化炭素が好ましい。

【0031】

上記ポリマー凝集体は、上記一次粒子が水性媒体中に分散している水性分散液（1）に対して凝析、濃縮等の操作を行う工程を経て得られるものであり、上記凝析、濃縮等の操作を行うことにより形成された二次粒子からなるものである。上記ポリマー凝集体は、水性媒体中に存在している二次粒子であってもよいし、二次粒子からなる粉末であってもよい。

【0032】

上記ポリマーとしては、フルオロポリマーが好ましい。

上記フルオロポリマーは、フッ素含有単量体を重合することにより得られるものであり、目的に応じて、フッ素非含有単量体をも共重合させたものであってもよい。

【0033】

上記フッ素含有単量体としては、フルオロオレフィン、好ましくは炭素原子2～10個を有するフルオロオレフィン；環式のフッ素化された単量体；式 $CY_2=CYOR$ 又は $CY_2=CYOR^1OR$ （Yは、H又はFであり、Rは、水素原子の一部又は全てがフッ素原子で置換されている炭素数1～8のアルキル基であり、 R^1 は、水素原子の一部又は全てがフッ素原子で置換されている炭素数1～8のアルキレン基である。）で表されるフッ素化アルキルビニルエーテル等が挙げられる。

【0034】

上記フルオロオレフィンは、好ましくは、炭素原子2～6個を有するものである。上記炭素原子2～6個を有するフルオロオレフィンとしては、例えば、テトラフルオロエチレン〔TFE〕、ヘキサフルオロプロピレン〔HFP〕、クロトリフルオロエチレン〔CTFE〕、フッ化ビニル、フッ化ビニリデン〔VDF〕、トリフルオロエチレン、ヘキサフルオロイソブチレン及びパーフルオロブチルエチレン等が挙げられる。上記環式のフッ素化された単量体としては、好ましくは、パーフルオロ-2, 2-ジメチル-1, 3-ジオキソール〔PDD〕、パー

フルオロ-2-メチレン-4-メチル-1, 3-ジオキソラン [PMD] 等が挙げられる。

上記フッ素化アルキルビニルエーテルにおいて、上記Rは、好ましくは、炭素原子1～4個を有するものであり、より好ましくは水素原子の全てがフッ素によって置換されているものであり、上記R¹は、好ましくは、炭素原子2～4個を有するものであり、より好ましくは、水素原子の全てがフッ素原子によって置換されているものである。

【0035】

上記フッ素非含有単量体としては、上記フッ素含有単量体と反応性を有する炭化水素系単量体等が挙げられる。上記炭化水素系単量体としては、例えば、エチレン、プロピレン、ブチレン、イソブチレン等のアルケン類；エチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、イソブチルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル等のアルキルビニルエーテル類；酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、n-酪酸ビニル、イソ酪酸ビニル、吉草酸ビニル、ピバリン酸ビニル、カプロン酸ビニル、カプリル酸ビニル、カプリン酸ビニル、パーサチック酸ビニル、ラウリン酸ビニル、ミリスチン酸ビニル、パルミチン酸ビニル、ステアリン酸ビニル、安息香酸ビニル、パラ-ト-ブチル安息香酸ビニル、シクロヘキサンカルボン酸ビニル、モノクロル酢酸ビニル、アジピン酸ビニル、アクリル酸ビニル、メタクリル酸ビニル、クロトン酸ビニル、ソルビン酸ビニル、桂皮酸ビニル、ウンデシレン酸ビニル、ヒドロキシ酢酸ビニル、ヒドロキシプロピオイン酸ビニル、ヒドロキシ酪酸ビニル、ヒドロキシ吉草酸ビニル、ヒドロキシイソ酪酸ビニル、ヒドロキシシクロヘキサンカルボン酸ビニル等のビニルエステル類；エチルアリルエーテル、プロピルアリルエーテル、ブチルアリルエーテル、イソブチルアリルエーテル、シクロヘキシルアリルエーテル等のアルキルアリルエーテル類；エチルアリルエステル、プロピルアリルエステル、ブチルアリルエステル、イソブチルアリルエステル、シクロヘキシルアリルエステル等のアルキルアリルエステル類等が挙げられる。

【0036】

上記フッ素非含有単量体としては、また、官能基含有炭化水素系単量体であって

もよい。上記官能基含有炭化水素系単量体としては、例えば、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ヒドロキシプロピルビニルエーテル、ヒドロキシブチルビニルエーテル、ヒドロキシイソブチルビニルエーテル、ヒドロキシシクロヘキシルビニルエーテル等のヒドロキシアルキルビニルエーテル類；イタコン酸、コハク酸、無水コハク酸、フマル酸、無水フマル酸、クロトン酸、マレイン酸、無水マレイン酸、パーフルオロブテン酸等のカルボキシル基を有するフッ素非含有単量体；グリシジルビニルエーテル、グリシジルアリルエーテル等のグリシジル基を有するフッ素非含有単量体；アミノアルキルビニルエーテル、アミノアルキルアリルエーテル等のアミノ基を有するフッ素非含有単量体；（メタ）アクリルアミド、メチロールアクリルアミド等のアミド基を有するフッ素非含有単量体等が挙げられる。

【0037】

上記フッ素非含有単量体を重合してなるフルオロポリマーとして、例えば、重合体における単量体のモル分率が最も多い単量体（以下、「最多単量体」）がTFEであるTFE重合体、最多単量体がVDFであるVDF重合体、及び、最多単量体がCTFEであるCTFE重合体等が挙げられる。

【0038】

TFE重合体としては、好適には、TFE単独重合体であってもよいし、（1）TFE、（2）炭素原子2～8個を有する1つ又は2つ以上のTFE以外のフッ素含有単量体、特にHFP若しくはCTFE、及び、（3）その他の単量体からなる共重合体であってもよい。上記（3）その他の単量体としては、例えば、炭素原子1～5個、特に炭素原子1～3個を有するアルキル基を持つフルオロ（アルキルビニルエーテル）；フルオロジオキソール；パーフルオロアルキルエチレン； ω -ヒドロパーフルオロオレフィン等が挙げられる。

TFE重合体としては、また、TFEと、1つ又は2つ以上のフッ素非含有単量体との共重合体であってもよい。上記フッ素非含有単量体としては、例えば、エチレン、プロピレン等のアルケン類；ビニルエステル類；ビニルエーテル類が挙げられる。TFE重合体としては、また、TFEと、炭素原子2～8個を有する1つ又は2つ以上のフッ素含有単量体と、1つ又は2つ以上のフッ素非含有単量

体との共重合体であってもよい。

【0039】

VDF重合体としては、好適には、VDF単独重合体[PVDF]であってもよいし、(1) VDF、(2) 炭素原子2～8個を有する1つ又は2つ以上のVDF以外のフルオロオレフィン、特にTFE、HFP若しくはCTFE、及び、(3) 炭素原子1～5個、特に炭素原子1～3個を有するアルキル基を持つパーフルオロ(アルキルビニルエーテル)からなる共重合体等であってもよい。

【0040】

CTFE重合体としては、好適には、CTFE単独重合体であってもよいし、(1) CTFE、(2) 炭素原子2～8個を有する1つ又は2つ以上のCTFE以外のフルオロオレフィン、特に、TFE若しくはHFP、及び、(3) 炭素原子1～5個、特に炭素原子1～3個を有するアルキル基を持つパーフルオロ(アルキルビニルエーテル)からなる共重合体であってもよい。

CTFE重合体としては、また、CTFEと、1つ又は2つ以上のフッ素非含有単量体との共重合体であってもよく、上記フッ素非含有単量体としては、エチレン、プロピレン等のアルケン類；ビニルエステル類；ビニルエーテル類等が挙げられる。

【0041】

上記フルオロポリマーは、樹脂状、エラストマー性等であり得る。

本発明において、上記フルオロポリマーは、テトラフルオロエチレン重合体であることが好ましい。

【0042】

本明細書において、ポリテトラフルオロエチレン重合体[PTFE重合体]は、TFE単独重合体のみならず、TFEと変性モノマーとの共重合体であって、非溶融加工性であるもの(以下、「変性PTFE」という。)をも含む概念である。

上記変性モノマーとしては、例えば、HFP、CTFE等のパーハロオレフィン；炭素原子1～5個、特に炭素原子1～3個を有するアルキル基を持つフルオロ(アルキルビニルエーテル)；フルオロジオキソール等の環式のフッ素化された

単量体；パーハロアルキルエチレン； ω -ヒドロパーハロオレフィン等が挙げられる。

変性 P T F E 中の変性モノマー含有率は、通常、0.001～2モル%の範囲である。

【0043】

本発明の凝集体製造方法（1）は、上述の処理対象物精製方法を用いるものであるので、上記ポリマー凝集体として、フッ素含有界面活性剤の含有量を十分に低減したものを得ることができる。

【0044】

本発明のフッ素含有界面活性剤低減水調製方法は、上述した処理対象物精製方法を用いてフッ素含有界面活性剤の含有率を低減させたフッ素含有界面活性剤低減水を調製するものである。上記フッ素含有界面活性剤低減水調製方法は、上述の処理対象物精製方法における処理対象物（3）について行うことができる。上記フッ素含有界面活性剤低減水は、上記処理対象物（3）に上述の物質〔A〕を接させることによりフッ素含有界面活性剤の除去処理を行うことにより、フッ素含有界面活性剤の含有率を低減させたものである。

本明細書において、上記「フッ素含有界面活性剤の含有率を低減」するとは、上記処理対象物精製方法によりフッ素含有界面活性剤の除去処理を行った後の処理対象物の総質量に占めるフッ素含有界面活性剤の含有率を1000ppm以下、好ましくは、100ppm以下、より好ましくは、10ppm以下にすることを意味する。

【0045】

本発明のフッ素含有界面活性剤低減水調製方法によれば、本発明の処理対象物精製方法について上述したように、処理対象物から除去したフッ素含有界面活性剤を物質〔A〕を分離して回収することも容易に行うことができる。

本発明の処理対象物精製方法は、上記範囲内のようにフッ素含有界面活性剤の含有率を十分に低減させることができるので、例えば、水性媒体中においてフッ素含有界面活性剤の存在下に重合して得られたポリマーからなる粒子が分散している水性分散体を凝析させて回収した上澄みは、上記フッ素含有界面活性剤と水と

からなり実質的にポリマーを含有しないものである。ところが、凝析剤を用いて凝析させて回収した上澄みには水性分散体を実質的に残るため、従来、産業廃棄物として廃棄する際には、フッ素含有界面活性剤と水性分散体の両者を分離・回収しなくてはならず、非常に手間がかかった。

本発明のフッ素含有界面活性剤低減水調製方法を用いることにより、一般的な実験室で汎用されている装置を用いて上記フッ素含有界面活性剤を除去・回収することができ、上記上澄みの廃棄を容易に行うことができる。

【0046】

本発明の凝集体製造方法は、ポリマーからなる凝集体を製造するための方法であって、上記凝集体製造方法は、上記ポリマーからなる粒子が分散している水性分散体に物質〔A〕を接させることにより上記水性分散体の凝析処理を行う工程を有するものである。本明細書において、上記凝析処理を行う工程を有する本発明の凝集体製造方法を、以下、本発明の「凝集体製造方法（2）」ということがある。

【0047】

上記物質〔A〕は、標準状態（10⁵Pa、0℃）において気体であるものであり、本発明の処理対象物精製方法について上述した物質〔A〕と同じものであり、好ましくは二酸化炭素である。

上記「ポリマーからなる粒子が分散している水性分散体」としては、ポリマーからなる一次粒子が水性媒体中に分散している水性分散体が好ましい。上記「物質〔A〕を接させる」方法は、上述の本発明の処理対象物精製方法において、処理対象物（1）に物質〔A〕を接させる方法と同じであり、上記処理対象物（1）として、上記一次粒子が水性媒体中に分散している水性分散体を用いることが好ましい。

【0048】

上記「ポリマーからなる粒子が分散している水性分散体」としては、ポリマーからなる一次粒子が水性媒体中に分散している水性分散体が好ましい。上記水性分散体は、フッ素含有界面活性剤を含有しているものである必要はないが、フッ素含有界面活性剤を含有しているものであってもよい。上記水性分散体がフッ素含

有界面活性剤を含有しているものである場合、上記水性分散体の凝析処理とともに、本発明の処理対象物精製方法において上述したフッ素含有界面活性剤の除去処理をも行うことができる。

【0049】

水性分散体中に分散しているポリマーからなる粒子は、上記物質〔A〕を接させることにより、凝集させポリマー凝集体を形成することができる。水性分散体中に分散しているポリマーからなる粒子は、上記水性分散体がフッ素含有界面活性剤を含有しているものである場合、上述の処理対象物（1）に物質〔A〕を接させることによって水性分散体中のフッ素含有界面活性剤の含有率が低減する結果、水性分散体中における分散力が低下し、粒子同士が寄り集まって凝集体を形成するものと考えられる。上記凝集体を取り除いた後、水性分散体は透明になる。本発明の凝集体製造方法は、上記水性分散体がフッ素含有界面活性剤を含有しているものである場合、フッ素含有界面活性剤の除去処理と凝析処理とを同時に進行させることも可能とするものである。即ち、従来、酸を添加して凝析を行っていたときのように凝析体を取り除いた後の残液に対して改めてフッ素含有界面活性剤の除去処理を行わなくとも凝析処理の過程でフッ素含有界面活性剤が実質的に除去されているので、凝析排水をそのまま廃棄することができる。

【0050】

本発明の凝集体製造方法によって得られる上記凝集体の粒径は、従来公知の凝析方法によって得られる粒子の粒径と同程度とすることができ、通常 $10 \sim 2000 \mu\text{m}$ である。より好ましい下限は、 $200 \mu\text{m}$ 、より好ましい上限は、 $700 \mu\text{m}$ である。

【0051】

本発明の凝集体製造方法において、水性分散体の凝析処理は、特定の処理温度（ $T^{\circ}\text{C}$ ）において特定の処理圧力（ $P \text{ Pa}$ ）下に行うものであることが好ましく、上記特定の処理温度（ $T^{\circ}\text{C}$ ）と、物質〔A〕の臨界温度（ $T_c^{\circ}\text{C}$ ）との比（ T/T_c ）が 0.8 以上であり、上記特定の処理圧力（ $P \text{ Pa}$ ）と、上記物質〔A〕の臨界圧力（ $P_c \text{ Pa}$ ）との比（ P/P_c ）が 0.8 以上であることが好ましい。

【0052】

特定の処理温度 (T) は、物質 [A] の臨界温度 (T_c) 以上の温度であり、特定の処理圧力 (P) は、前記物質 [A] の臨界圧力 (P_c) 以上の圧力であることがより好ましい。

【0053】

本発明の凝集体製造方法において、ポリマーは、フルオロポリマーであることが好ましく、フルオロポリマーは、テトラフルオロエチレン重合体であることが好ましい。上記フルオロポリマー及びテトラフルオロエチレン重合体は、本発明の凝集体製造方法 (1) において上述した通りである。

【0054】

【実施例】

以下に実施例を挙げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。

実施例 1 フッ素含有界面活性剤溶液からのフッ素含有界面活性剤の除去処理
実験装置は図 1 の概略図に示すような流通式装置を用いて行った。即ち、 CO_2 ボンベ 1 から供給される二酸化炭素ガスを冷却器 2 で冷却した後、圧力 9 MPa、温度 35℃ で超臨界状態となるように調整し、得られた超臨界二酸化炭素を、スターラー (攪拌速度 800 rpm) で攪拌したフッ素含有界面活性剤溶液 (界面活性剤名：パーフルオロオクタン酸アンモニウム、初期界面活性剤濃度 = 1855 ppm) に流量 12.2 g/分 で 1000 ~ 4000 g の二酸化炭素を流通させた。流通後の超臨界二酸化炭素を含む流体は、排圧弁を通すことによって圧力を 0.1 MPa まで下げ、密度を 2.0 g/l まで低下させ、氷浴中でフッ素含有界面活性剤を回収した。

以上の除去処理操作を圧力及び温度を変えて行い、除去処理前後の溶液質量 (前 : X_0 、後 : X) [g] 及び除去処理前後のフッ素含有界面活性剤濃度 (前 : C_0 、後 : C) [ppm] を調べた。上記フッ素含有界面活性剤濃度は、高速液体クロマトグラフ [HPLC] を用いて測定した。また、濃縮倍率 T [-] を下記式

【0055】

【数 1】

$$\text{濃縮倍率 } T [-] = \frac{X_0 C_0 - X C}{C_0 (X_0 - X)}$$

【0056】

によって算出した。結果を表 1 に示す。

【0057】

【表 1】

超臨界CO ₂ 温度[°C]	35	35	50	50
超臨界CO ₂ 圧力[MPa]	9	16	9	16
CO ₂ 密度[g/l]	830	662	389	716
除去処理前溶液質量[g]	105.15	144.76	131	114.83
除去処理後溶液質量[g]	100.6	42.55	111	87.47
除去処理前濃度[ppm]	1855	1855	1855	1855
除去処理後濃度[ppm]	106.48	114.07	546.5	43.14
濃縮倍率	21.9	1.39	4.97	4.13

【0058】

表 1 から、35℃、9MPa で最も濃縮倍率が高い結果となった。フッ素含有界面活性剤は超臨界二酸化炭素により抽出され、図 2 及び表 2 に示すように除去処理前に 1855 ppm あったものが、二酸化炭素を 4000 g 消費した時点で、3.4 ppm にまで低下した。

【0059】

【表 2】

CO ₂ 消費量[g]	フッ素含有界面活性剤濃度[ppm]		
	界面活性剤溶液	フルオロポリマー	水性分散体
0	1855	450	150
250	1870	—	150
500	1550	—	100
750	800	—	25
1000	350	70	0
1250	280	—	0
1500	130	—	0
2000	50	—	0
2500	20	—	—
3000	10	—	—
3500	0	—	—
4000	3.4	—	—

【0060】

図3に示すように界面活性剤濃度の対数を縦軸にとった片対数プロットは、二酸化炭素消費が250g以上3500g以下の領域ではほぼ直線に乗っており、この領域においては、同じ倍率を希釈するためには同じ量の二酸化炭素を用いればよいことがわかった。直線の傾きの値から、例えば、フッ素含有界面活性剤の溶液を10倍希釈するためには1280gの二酸化炭素が必要であることがわかった。

図4は、横軸を無次元量 q （被抽出物たるフッ素含有界面活性剤量に対する二酸化炭素消費量）として整理したものである。図4から、 q が50付近で定常状態に達していることがわかった。

【0061】

実施例2 水性分散体からのフッ素含有界面活性剤の除去処理

処理対象物として、フッ素含有界面活性剤溶液の代わりにフッ素含有界面活性剤を147ppm含む水性分散体を用い、超臨界二酸化炭素の流量を12.3g/分とした以外は、実施例1と同様にして除去処理を行った。結果を図5に示す。図5から、水性分散体中の界面活性剤は、実施例1と同様に二酸化炭素により抽

出されており、二酸化炭素を 1500 g 消費した時点で界面活性剤濃度は、0.63 ppm であった。界面活性剤溶液に除去処理を行った場合よりも水性分散体に除去処理を行った場合の方が、平衡に達するまでに要する二酸化炭素量が少ないことがわかった。また、除去処理前後の溶液の様子を写真で比較したところ、除去処理後の溶液は透明になっており、界面活性剤の抽出と同時に凝析が進行していることがわかった。

【0062】

実施例 3 フルオロポリマー中からのフッ素含有界面活性剤の除去処理

処理対象物として、フッ素含有界面活性剤を含むフルオロポリマー 1.86 g を用いた以外は実施例 2 と同様にして除去処理を行った。除去処理前後のポリマー中の界面活性剤濃度は、ポリマーからアセトンで界面活性剤を抽出し、45℃でアセトンを蒸発させた後、水を加え、HPLC を用いて測定した。結果を実施例 1 及び実施例 2 の結果とともに図 6 に示す。

ポリマー中のフッ素含有界面活性剤の除去処理を行った結果、最初 443 ppm あったフッ素含有界面活性剤が二酸化炭素を 1000 g 使用した時点で 68.5 ppm まで低下したことがわかった。

【0063】

実施例 4 水性分散体からのフッ素ポリマーの凝析処理

図 1 の除去処理と同様の装置を用いた。水性分散体 100 g (ポリマー濃度 30 質量%) に 9 MPa、35℃の超臨界二酸化炭素を 245.3 g 流通することによって、水性分散体中のポリマーの 25.2% が凝析した。

凝析したポリマーを走査型電子顕微鏡 [SEM] で観察したところ、既製品 (商品名: ポリフロン PTFE ファインパウダー F-104、ダイキン工業社製) と同程度の粒径 (平均粒径 = 200 μm) であることがわかった。

【0064】

【発明の効果】

本発明の処理対象物精製方法は、上述の構成よりなるので、フッ素含有界面活性剤を含有している処理対象物からフッ素含有界面活性剤を回収すると同時にポリマーからなる凝集体を得ることができる。

【図面の簡単な説明】**【図 1】**

図 1 は、超臨界抽出実験装置の模式図である。

【図 2】

図 2 は、二酸化炭素の消費量に対する界面活性剤の濃度変化を示したグラフである。

【図 3】

図 3 は、図 2 の縦軸を対数軸に変えたグラフである。

【図 4】

図 4 は、図 2 において、横軸を無次元量化（フッ素含有界面活性剤量に対する二酸化炭素消費量）して整理したグラフである。

【図 5】

図 5 は、二酸化炭素の消費量に対する、フッ素含有界面活性剤溶液中、及び、水性分散体中における界面活性剤の濃度変化を対数軸で示したグラフである。

【図 6】


図 6 は、二酸化炭素の消費量に対するポリマー中の界面活性剤の濃度変化を表すグラフである。

【符号の説明】


- 1 CO₂ ポンペ
- 2 冷却器
- 3 界面活性剤溶液
- 4 水浴
- 5 スターラー
- 6 ヒーター
- 7 自動排圧弁
- 8 氷浴

【書類名】 図面


【図1】




【図2】




【図 3】




【図 4】



【図 5】



【図 6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 フッ素含有界面活性剤を含有している処理対象物からフッ素含有界面活性剤を除去する方法、及び、水性分散体からポリマーからなる凝集体を製造する方法を提供する。

【解決手段】 フッ素含有界面活性剤を含有している処理対象物に物質〔A〕を接させることにより上記フッ素含有界面活性剤の除去処理を行うことよりなる処理対象物精製方法であって、上記物質〔A〕は、標準状態（ 10^5 Pa、 0°C ）において気体であるものであることを特徴とする処理対象物精製方法。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-191416
受付番号	50301113114
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0095
作成日	平成15年 7月 4日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年 7月 3日

特願 2 0 0 3 - 1 9 1 4 1 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 8 5 3]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 2 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市北区中崎西 2 丁目 4 番 1 2 号 梅田センタービル

氏 名

ダイキン工業株式会社